

VERTICAL MOS TRANSISTOR AND MANUFACTURE THEREOF

Patent Number: JP6151867
Publication date: 1994-05-31
Inventor(s): OKADA MASATAKE
Applicant(s):: SHARP CORP
Requested Patent:  JP6151867
Application Number: JP19920303981 19921113
Priority Number(s):
IPC Classification: H01L29/784
EC Classification:
Equivalents: JP2912508B2

Abstract

PURPOSE: To reduce an ON resistance of a vertical MOS transistor having a trench structure and obtain a high breakdown strength and simplify a process.

CONSTITUTION: P-type well diffusion layers 5 and N-type source diffusion layers 6 formed by stacking the layers in a netted shape and gates of polysilicon layers 4 buried in insulating films 17 of trenches between the layers are installed on the surface of an N-type semiconductor substrate 1. Deep p-type diffusion layers 14 extending below the well diffusion layers 5 of the bottom of the source diffusion layers 6 are installed. The well diffusion layers 5 and the source diffusion layers 6 are formed by an ion implantation and a thermal diffusion.


Data supplied from the esp@cenet database - 12

(51)Int.Cl. H01L 29/784	発明の名称 F I	発明の要約 H01L 29/78 321 V
(52)Int.Cl. H01L 29/784	発明の要約 H01L 29/78 321 V	発明の要約 H01L 29/78 321 V

(21)出願番号 特開平4-30381	(71)出願人 シャープ株式会社 大阪府大阪市阿倍野区長池町2番22号
(22)出願日 平成4年(1992)11月13日	(72)発明者 岡田 正樹 大阪府大阪市阿倍野区長池町2番22号 シャープ株式会社内
	(74)代理人 弁理士 渡辺 久郎

(23)優先権主張の国 日本	(24)優先権主張の番号 特願平4-30381
(25)発明の名称 縦型MOSトランジスタおよびその製造方法	

(57)【要約】
【目的】 トレンチ構造の縦型MOSトランジスタのオン抵抗を低くし高圧化し、さらに工程を簡略化する。
【構成】 N型の半導体基板1の表面に縦目状に縦向きに形成されたP型のウェル拡散層5とN型のソース拡散層6と、それらの間の溝の溝底に埋め込まれたポリシリコン層4のゲートが設けられている。ソース拡散層6の下部のウェル拡散層5の下方に延在する深いP型拡散層14が設けられている。ウェル拡散層5とソース拡散層6はイオン注入と熱拡散により形成される。



【特許請求の範囲】
【請求項1】 第1の導電型の半導体基板の表面に縦目状に形成された第2の導電型のウェル拡散層と第1の導電型のソース拡散層と、これらの間の溝の溝底に埋め込まれたゲートとを有するトレンチ構造の縦型MOSトランジスタにおいて、ソース拡散層の下部のウェル拡散層の下方に延在する深い第2の導電型の拡散層を有することを特徴とする縦型MOSトランジスタ。
【請求項2】 第1の導電型の半導体基板の表面のソース拡散層とゲートドリフト層との間の溝の溝底に埋め込まれたゲートとを有するトレンチ構造の縦型MOSトランジスタにおいて、第2の導電型の深い拡散層を形成する工程と、
表面に第1の導電型の不純物と第2の導電型の不純物をイオン注入し熱拡散によりウェル拡散層とソース拡散層を形成する工程と、
エッチングによりゲート部のトレンチを形成し同時にチップ周辺部の不要なウェル拡散層とソース拡散層とを除くしゲートドリフト層を露出する工程とを有することを特徴とする請求項1記載の縦型MOSトランジスタの製造方法。
【請求項3】 ソース部コンタクトホールとしてソース拡散層の拡散層より深くかつウェル拡散層の拡散層より浅くなるようなトレンチと、ゲート部コンタクトホールとして熱拡散を貫きゲートに達するトレンチとを同時にエッチングにより形成する工程を有する請求項1記載の縦型MOSトランジスタの製造方法。
【発明の詳細な説明】
【0001】
【産業上の利用分野】 本発明は、縦型MOSトランジスタ特にトレンチ構造を有するパワー用高圧低オン抵抗の縦型MOSトランジスタおよびその製造方法の改良に関するものである。
【0002】
【従来の技術】 縦型MOSトランジスタには、図8～図10に示されるものがある。
【0003】 図8は、ゲート部にV字状の溝を形成したVDMOSの断面図である。N+型の基板21の表面にP型のウェル拡散層22を形成し、その表面にP型のソース拡散層23、23-1が形成されている。左側のP型拡散層23-1はゲートドリフト層である。右側のP型拡散層23の表面には複数の縦長のN+型拡散層24、24-1が形成されている。各N+型拡散層24、24-1はN-型エピタキシャル層22に達するV字状の溝25、25-1が設けられている。全面にSIO₂のような酸化膜26が形成され、必要な場所には穴をあけ金属膜27を蒸着し、ゲート電極およびソース電極を形成し、ゲート端子Gおよびソース端子Sとなる。裏面にも金属膜28を蒸着し、ドレイン電極が形成されドレイン端子Dとなる。
【0004】 図9は、二重拡散構造のDMOSの断面図である。N+型の基板21の表面にN-型のエピタキ

シャル層22を形成し、その表面に複数のP型拡散層23、23-1が形成されている。左側のP型拡散層23-1はゲートドリフト層である。右側のP型拡散層23の表面には複数のN+型拡散層24、24-1が二重拡散層より形成されている。隣接するP型拡散層23、23の表面に形成されたN+型拡散層24、24-1にまたがるようにSIO₂のような酸化膜26に埋め込まれたポリシリコン層29が形成されゲートとなる。全面に酸化膜26で覆われ必要な場所には穴をあけ、金属膜27を蒸着し、ソース電極を形成する。裏面にも金属膜28を蒸着しドレイン電極が形成される。それぞれの電極はゲート端子G、ソース端子Sおよびドレイン端子Dとなる。
【0005】 前述のVDMOSおよびDMOSは、通常、いずれも多数個のP-E-Tが素子内で並列接続されたマルチセル構造を持つ。
【0006】 図10は、トレンチ構造のゲートを有するTDMOSの断面図である。N+型の基板21の表面にN-型エピタキシャル層22を形成し、その表面にウェル拡散層となるP型拡散層23およびソース拡散層となるN+型拡散層24を二重拡散層により形成し、表面から複数のトレンチ30、30-1を形成し、酸化膜26を形成しゲート用のポリシリコン層29を埋め込み、さらに全面に酸化膜26を形成した後必要な場所には穴をあけ、表面に金属膜27を蒸着し、ソース電極およびゲート電極を形成し、ソース端子Sおよびゲート端子Gとなる。裏面にも金属膜28を蒸着しドレイン電極を形成しドレイン端子Dとなる。ソース電極の一部はP型拡散層23に達しており、ゲート電極は酸化膜26を貫いて埋め込まれたポリシリコン層29に接続されている。
【0007】 VDMOSはV字状の溝を形成するため数層化が困難であり、DMOSは微細化すればウェルとウェルとの間の抵抗が大きくなり、低オン抵抗化が困難である。
【0008】 微細化および低オン抵抗化のためTDMOSが使用されつつある。
【0009】
【発明が解決しようとする課題】 トレンチ構造のTDMOSは、微細化および低オン抵抗化のためには有利であるが、トレンチを深く形成できないため、P型拡散層23のウェル拡散を浅くする必要がある。高圧化が困難であり、また、工程が複雑であった。
【0010】 本発明の目的は、トレンチ構造のMOSトランジスタのオン抵抗を低くし、高圧化し、さらに工程を簡略化することにある。
【0011】
【課題を解決するための手段】 本発明の縦型MOSトランジスタにおいては、ソース部直下の深い拡散層とチップ周辺部のゲートドリフト層を同時に形成し、高圧化を図るとともに、ウェル拡散およびソース拡散をイオン注入と熱拡散により半導体基板の主表面全面に行ない、その

後ゲートのトレンチ形成時にチップ周辺に不要なウェル拡散およびソース拡散を取除く。また、ソースのコンタクトホールとゲートのコンタクトホールを同時にエンチングにより形成し、工程を簡素化する。

【0012】

【作用】ソース拡散層と接続されたウェル拡散層の下部の第2の導電型の拡散層の拡散を深くすることで、ウェルの曲率が大きくなり、また、チップ周辺部にガードリングを配置することで、半導体表面付近の空乏層の伸びを促進し、境界が緩い高耐圧化が図られる。しかも、ウェル拡散およびソース拡散は主表面全面に行なうので、この工程でのフォトリソングが不要となり、さらに、ゲートコンタクトホール形成をソースコンタクトホール形成と同時に進めることで、従来のトレンチ構造のMOSトランジスタより大幅な工程短縮が図られる。

【0013】

【実施例】図1(a)は本発明の一実施例の平面図であり、図1(b)は図1(a)のA-A'断面図である。半導体基板のエンチング形状および拡散形状をわかりやすくするため、図1(a)では、図1(b)の表面の電極配線省略してある。

【0014】図1(a)および(b)において、N+型の半導体基板1の表面には、N-型のエピタキシャル層2が形成されており、さらに、その表面には層目状に積層して形成されたP型のウェル拡散層5、5'…とN型のソース拡散層6、6'…が設けられている。ウェル拡散層5の下部およびガードリング部の下部には、深さ深い拡散層のP型拡散層14、14'…が形成されている。また、ガードリング部のP型拡散層14はその上部を削り取らされている。P型拡散層14、14'…の間に形成された溝には、酸化膜17よりなる絶縁層に埋め込まれたゲートとなるポリシリコン層4が設けられている。

【0015】ガードリング部とソース部との境界にはポリシリコンのサイドウォール7が形成されている。

【0016】表面は酸化膜17とPSG膜8で覆われ、必要箇所にはスベアケ金属膜18および19を蒸着してゲート電極およびソース電極を形成し、ゲート端子Gおよびソース端子Sが設けられている。ソース電極はウェル拡散層5に達しており、ゲート電極はポリシリコン層4に達している。

【0017】表面にも金属膜20を蒸着しドレイン電極を形成しドレイン端子Dが設けられている。

【0018】図2～図7は、図1(a)および(b)の構造のMOSトランジスタの製造工程の略断面図である。

【0019】図2に示されるように、たとえばN型不純物であるアンチモン(Sb)を約 $7 \times 10^{18} \text{ atoms/cm}^3$ の濃度で含むN型シリコン基板1上に、同じくN型不純物であるリン(P)を約 $3 \times 10^{18} \text{ atoms/cm}^3$ の濃度で

含むエピタキシャル層2を約 $4.5 \mu\text{m}$ 成長させた後、ソース部およびチップ周辺のガードリング部に、P型不純物であるボロン(B)を拡散深さが $5 \sim 6 \mu\text{m}$ となるように拡散し、P型拡散層14、14'…を形成する。全面は酸化膜17で覆われる。

【0020】次に、図3に示されるように、酸化膜13を一旦剥離し、約 $1.50 \sim 3.00 \text{ \AA}$ の酸化膜15をウェル表面に均一に形成した後、ボロン(B)をたとえば加速電圧 50 kV 、ドーズ量 $5 \times 10^{13} \text{ ions/cm}^2$ で、拡散(A)をたとえば加速電圧 80 kV 、ドーズ量 $5 \times 10^{15} \text{ ions/cm}^2$ で、連続してイオン注入する。

【0021】次に図4に示すように、熱拡散によりボロンの拡散深さが $1.5 \sim 1.8 \mu\text{m}$ 、拡散の拡散深さが $0.3 \sim 0.5 \mu\text{m}$ となるようにドライブインすると、表面には全面にわたりウェル拡散層5およびソース拡散層6が形成される。その後全面に酸化膜3をデポジションし、周知のフォトリソング技術により、図1(a)に示すように層目状に開口し、酸化膜3をエンチングした後、四酸化炭素(C O_2)と酸素(O $_2$)の混合ガスを用いて反応性イオンエンチングを行ない、ソース部およびゲート配線部のP型拡散層14、14'…の間のエピタキシャル層2に、 $2.0 \sim 2.2 \mu\text{m}$ の深さ(トレンチ)16、16'…を形成する。このときガードリング部の上部のエピタキシャル層2の一部およびP型拡散層14の一部ならびにウェル拡散層5およびソース拡散層6の延長された不要な部分も除去する。溝16の両端を含む全面には、厚さが約 600 \AA となるように酸化膜17を形成する。そして、全面にデポジションにより、ドーパされたポリシリコン層4を、約 $2.5 \mu\text{m}$ の厚さに形成する。これは溝16、16'…の中にも入り込む。

【0022】次に図5に示すように、四酸化炭素(C O_2)と六フッ化硫黄(SF $_6$)の混合ガスを用いて反応性イオンエンチングを行ない、酸化膜3が現われるまでポリシリコン層4のエンチングを行なう。このとき溝16の深さを適切にしておけば、この溝16の部分のポリシリコン層4は厚いから、表面から一様にエンチングしたとき溝16、16'…の部分のポリシリコン層は残る。また同様に、チップ周辺のエピタキシャル層をエンチングした部分とソース部のエピタキシャル層を除去しなかった部分との境界には、ポリシリコンのサイドウォール7、7'が形成される。このサイドウォール7は、以後の工程でのレジスト、電極等の段切れを防止する。その後局所酸化を行ない、酸化膜3を剥離する。表面は再び酸化膜17で覆われる。

【0023】次に図6に示されるように、全面にデポジションによりPSG膜8を形成し、ダイシングライン部9、ガードリング部コンタクトホール10、ソース部コンタクトホール11、ゲート部コンタクトホール12等は、酸化膜17で覆われる。

【0024】最後に図7に示すように、表面にたとえばAl-Si膜のよう金属膜18、19を蒸着により形成してゲート電極およびソース電極を形成し、表面にたとえばAl-Mo-Ni膜のよう金属膜20を蒸着により形成しゲート電極とし、図1(b)に示されるように、ゲート端子G、ソース端子S、ドレイン端子Dを設ける。


【0025】なお、図2～図7の例では、ウェル拡散層5の数が図1(a)および(b)の場合と異なっている。

【0026】


【発明の効果】本発明によれば、トレンチ構造でウェル拡散層が $1.5 \sim 1.8 \mu\text{m}$ と浅いが、ソース拡散層6の中央下部に $5 \sim 6 \mu\text{m}$ の深いP型拡散層14があるため、ドレインとソースとの間に電圧を印加した場合、この深いP型拡散層14より空乏層がトレンチ部を覆うように延び、空乏層の曲率がこの深い拡散層で決定されることと、チップ周辺部にガードリング部を配置することによって、チップ表面付近の空乏層の延びが促進されることになり、高耐圧化が図れる。

【0027】また、ウェル拡散層、ソース拡散層は、イオン注入と熱拡散によって行なわれるから、フォトンエンチングを用いる必要がなく、ソース部のコンタクトホール形成をガードリング部およびゲート配線部のコンタクト


【図2】




【図4】



【図5】



【図6】



トホール形成およびダイシング部の形成と同時にできるから、大幅な工程短縮が図られ製造コストを安くすることができ。

【図面の簡単な説明】


【図1】(a)は本発明の一実施例の平面図であり、(b)は(a)のA-A'断面図である。
【図2】本発明の一実施例の一工程の略断面図である。
【図3】本発明の一実施例の一工程の略断面図である。
【図4】本発明の一実施例の一工程の略断面図である。
【図5】本発明の一実施例の一工程の略断面図である。
【図6】本発明の一実施例の一工程の略断面図である。
【図7】本発明の一実施例の一工程の略断面図である。
【図8】従来のVMOSTランジスタの略断面図である。
【図9】従来のDMOSTランジスタの略断面図である。

【図10】従来のTDMOSの略断面図である。


【符号の説明】

- 1 シリコン基板
- 2 エピタキシャル層
- 3 酸化膜
- 4 ポリシリコン層
- 5 ウェル拡散層
- 6 ソース拡散層
- 7 サイドウォール
- 8 PSG膜
- 10 ガードリング部コンタクトホール
- 11 ソース部コンタクトホール
- 12 ゲート配線部コンタクトホール
- 13、15、17 酸化膜
- 14 P型拡散層
- 16 溝


【1図】




【图6】




【9】



【図7】



【88】



【圖10】

